

Spezifikation für Auftausalz 1,5 / Silo Code-Nr. 8303

Merkmale	Teilgetrocknetes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid. Der Zusatz eines Antiklumpmittels verhindert das Zusammenklumpen des Salzes. Durch die im Vergleich zu Standardqualität deutlich erhöhte Antiklumpmittel-Zugabe wird die Tendenz zur Klumpenbildung auf ein Minimum reduziert.				
Verwendung	Zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte.				
Zusammensetzung Trockensubstanz	Natriumchlorid	NaCl	mind.	99,5	%
	Sulfat	SO ₄ ²⁻	max.	0,5	%
	Antiklumpmittel E 536	[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	Soll	30	mg/kg
			Max.	50	mg/kg
Feuchtigkeitsgehalt	Massenverlust bei 110 °C	H ₂ O	max.	1,5 *)	%
Physikalische Eigenschaften	Schüttgewicht, lose aufgeschüttet und feucht			1,0	t/m ³
	Schüttgewicht, verdichtet und nachgetrocknet			1,2 - 1,3	t/m ³
	Böschungswinkel, Salz lose		ca.	45	°
	Böschungswinkel, Salz gesetzt		ca.	30 - 35	°
	Körnung			0,1 - 0,9	mm
	mittlere Korngrösse			0,4 - 0,7	mm
	*) In Abhängigkeit von der Art der Lagerung und den klimatischen Bedingungen trocknet Auftausalz mehr oder weniger schnell nach. Der effektive Wassergehalt ist somit in der Regel tiefer als 1,5 %. Garantiert werden kann aber in jedem Fall nur die Einhaltung des spezifizierten Maximalwertes.				
Lagerbedingungen	Trocken in geschlossenen Räumen, Hallen oder Silos lagern.				
	Lagertemperatur			> 0	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%
	Metall- oder Holzsilos die im Freien aufgestellt sind, werden mit Vorteil isoliert oder, je nach Klima, sogar mit einer Heizung ausgerüstet.				
Lagerverhalten	Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt haltbar.				
Verpackung Liefereinheit	Auslieferung ab Saline in geeignete Transportfahrzeuge wie Silo-Bahnwagen, Lastkraftwagen, Streufahrzeuge etc.				
weitere Hinweise	Informationen über Auftausalzanwendungen, Lagerung, Handhabung von Auftausalz, Streugeräte, Oekologische Aspekte, Beständigkeit von Werkstoffen etc. sind in der Broschüre "Winterdienst" zusammengefasst. Die Broschüre kann bei den Schweizer Salinen bezogen werden. Für ergänzende Auskünfte steht der Beratungsdienst der Schweizer Salinen zur Verfügung.				
Rückfragen	Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1 Tel. +41 (0)61 825 51 51 ksc@saline.ch				